

JUNTAS

BLANCAS IMPERMEABLES

Mortero Hidráulico Modificado

**Relleno de juntas de cerámica,
terrazos y losetas en suelos.**
Reparación en piscinas
Junta Impermeable Clase: CG 2 W



PRESENTACIÓN

1,5 kg Ref.: 70162-002
6 kg Ref.: 70162-001

CAMPOS DE APLICACIÓN



- De uso interior y exterior.
- Especialmente diseñado para rellenar e impermeabilizar juntas de anchura máxima de 10 mm en suelos y paredes, cerámicos con capacidad de absorción $\leq 3\%$, gres porcelánico, mosaico vítreo, con plaquetas de piedra natural, mármol.
- Indicado para utilizar sobre soportes inestables de Clase 2
- Indicado para trabajar en sitios húmedos como baños, cocinas o piscinas, en contacto ocasional o permanente con agua.

- Útil para realizar juntas en tabiques y madera (ventanas, puertas, etc.)

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Material de rejuntado cementoso **Mejorado (CG2)**
- Absorción de agua reducida (**W**)
- Interior y Exterior (**2**)
- CLASIFICADO según UNE - EN 13888:2009: **CG 2W (Certificado Applus)**
- Por su efecto hidrófugo retarda la aparición de mohos.
- Resistente al agua y a los detergentes.
- Impermeable e hidrófugo.
- Flexible.
- Muy Fácil limpieza.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soporte

Las superficies a unir deben estar bien limpias, libres de polvo, grasas y desencofrantes, para asegurar una buena adherencia del mortero.

Aplicación

En un recipiente limpio, preferentemente de goma o plástico, añadir de 0,2 a 0,3 litros de agua por Kg de producto y mezclar hasta conseguir una pasta homogénea, sin grumos. Dejar reposar la masa 3 minutos antes de la aplicación. No volver a amasar una vez iniciado el fraguado

El mortero - cola debe estar fraguado antes de la aplicación del rejunteo.

Aplicar con espátula de goma en diagonal sobre la junta y presionar sin frotar. Cuando el producto empieza a fraguar, limpiar con una esponja húmeda y posteriormente limpiar los restos con una bayeta seca. La junta del revestimiento cerámico estará limpia en todo el espesor del revestimiento. Limpiar la herramienta con agua, inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35 ° C.

No aplicar sobre yeso ni sobre suelos con calefacción radiante en servicio o soportes exteriores a pleno sol.

No aplicar sobre soportes sometidos a deformaciones de origen diverso o tráfico intenso ni sobre superficies expuestas a agresiones químicas o agua de limpieza a presión

Si la superficie del revestimiento está sin vitrificar, realizar antes de la instalación una prueba de lavabilidad del mortero o proteger la superficie con una cera para evitar que los pigmentos del mortero penetren en el revestimiento.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Composición	Ligantes hidráulicos especiales, cargas síliceas y aditivos
Densidad aparente polvo	1.30 ± 0.05 g/cc
Densidad pasta	1.50 ± 0.05 g/cc
Aspecto	Polvo
Color	Blanco
pH	12.5 ± 1
Granulometría	< 200 µ
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 35 ° C
Mezcla	0,25 l de agua por 1 kg de polvo
Herramienta	Llana de goma lisa o espátula
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Anchura de juntas	0 - 10 mm
Tiempo de reposo	3 minutos
Tiempo de trabajo	1 hora a 20 ° C
Rendimiento	En función del tamaño de la cerámica , anchura y profundidad de junta: 500 – 700 gr para formatos de 20x20 cm , espesor 8 mm y junta de 5 mm, 1 Kg para formatos de 40x40 cm , espesor 10 mm y junta de 10mm
Tiempo de Secado	variable según espesor y condiciones climáticas

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Estuche cartón 1,5 kg con bolsa de plástico interior	10	54 cajas
Estuche cartón 6 kg con bolsa de plástico interior	4	28 cajas

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.