

FICHA TÉCNICA

BRICOFÁCIL Pega Todo con Todo

Descripción del producto

Bricofácil Pega Todo con Todo es un pegamento en base disolvente indicado para fijar todo tipo de materiales sobre diferentes soportes. Bricofácil Pega Todo con Todo es adecuado incluso para materiales delicados como espejos y poliestireno expandido.

Bricofácil Pega Todo con Todo es imprescindible en el hogar para trabajos de bricolaje gracias a su capacidad de relleno, su rapidez y su resistencia tanto a la variación térmica como a la humedad.

Además, Bricofácil Pega Todo con Todo genera uniones flexibles, resistiendo pequeños golpes y vibraciones y una vez curado se puede lijar e incluso pintar.

Características técnicas:

Densidad (kg/l): aprox. 0,88
Residuo seco (%): 48 – 49
Descuelgue Daniel: >1
Viscosidad (Pa·s): 2.500 (0,1 s⁻¹) – 130 (10 s⁻¹)
Resistencia a cizalla (7 d, madera de abeto, kg/cm²): 13
Resistencia a cizalla (7 d, aluminio, kg/cm²): 3

- Propiedades físicas:

Aspecto: pasta de color transparente con olor característico.
Tixotrópico
Tiempo abierto: 5 – 10 minutos
Tiempo máxima resistencia: 24 horas
Temperatura aplicación: +5 °C – 30 °C
Temperatura servicio: -15 °C – 80 °C

Aplicaciones

- Fijación de paneles y molduras.
- Fijación de azulejos.
- Fijación de colgadores de metal / aluminio.
- Relleno de agujeros, pequeñas grietas o fisuras.
- Pegado de espejos, mármol y piedra natural.
- Fijación de pequeños elementos de madera y plástico*.

* Excepto los plásticos totalmente antiadherentes como es el caso del polietileno (PE), polipropileno (PP) o Teflón® (PTFE).

Materiales

Espejos, metal, plástico, vidrio, piedra, madera, azulejos, mármol, yeso, poliestireno expandido, etc.

Modo de empleo

- Preparación de superficies:

Las superficies a encolar deben estar limpias y secas, exentas de cualquier suciedad tipo polvo o grasa.

- Aplicación:

Aplicar el pegamento sobre una de las dos superficies mediante puntos o pequeños cordones y juntar las piezas en la posición deseada, ejerciendo una ligera presión.

Despegar y dejar secar el adhesivo entre 5 y 10 minutos.

Una vez se haya evaporado el disolvente, unir las superficies definitivamente en la posición deseada.

Disolución y limpieza

Mientras el producto aun esté fresco limpiar con un trapo humedecido con un disolvente universal (tipo etanol, acetona, etc.).
Una vez curado, utilizar métodos mecánicos.

Almacenaje

Producto inflamable. Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

Mantener alejado del calor, superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.

La vida del producto es de 36 meses.

Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

Líquido y vapores inflamables. No fumar. No respirar los vapores. No ingerir.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

FICHA TÉCNICA

BRICOFÁCIL Pega Todo con Todo

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.