

INFORMACIÓN TÉCNICA BRIK-CEN HM-425

COMPOSICIÓN

Cola sintética de poliacetato de vinilo.

APLICACIÓN

Sus aplicaciones son aquellas derivadas de la industria del mueble: madera, aglomerado, DM, contrachapado, finger joint etc..

Se puede aplicar mediante métodos manuales (brocha, llanas, etc..) o también mecánicamente (encoladoras de rodillos)

Producto cuyo prensado se puede realizar tanto en prensa fría como de plato caliente, adjuntamos tabla orientativa de temperatura-tiempo (estos valores pueden variar en función de la temperatura y humedad).

TABLA TEMPERATURA-TIEMPO

| | HOJA DE MADERA | ESTRATIFICADO MELAMINICO |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|
| FRIO | 2 HORAS | 2 HORAS 30 MINUTOS |
| 80°C | 3 MINUTOS | 3 MINUTOS |
| 100°C | 1 MINUTO | 1 MINUTO 30 SEGUNDOS |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Característica | Método | Unidades | Valores |
|--|-----------------|-------------------|----------------|
| Aspecto | VISUAL | | Líquido blanco |
| Viscosidad | UNE EN ISO 2555 | mPa.s | 15.000 ± 2.000 |
| Contenido en sólidos | UNE 53356 | % | 57 ± 2 |
| Temperatura mínima de formación de piel | ISO 2115 | °C | 6 |
| pH | | | 6 ± 1 |
| Resistencia a la tracción | EN 205 | N/mm ² | 10± 2 |

ALMACENAJE

Es conveniente mantener el adhesivo en lugares protegidos de las heladas y a temperaturas comprendidas entre 5°C y 25°C.

CADUCIDAD

12 meses

PRESENTACIÓN

Autoaplicadores de 100, 250 y 500 gramos, en cajas de 12 unidades.

Tarros de 1 Kg en cajas de 6 unidades.

En garrafas de 6 y 12 Kg.

Garrafa y cubo de 23 Kg.

PRECAUCIONES

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.

Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.